

ATHENS: V. Moira str., P.O. Box 2315, GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece, Tel.: +30 210 5557579, Fax: +30 210 5558482  
THESSALONIKI: Ionias Str., GR 57009 Kalochori, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 2310 467275, Fax: +30 2310 463442

## Neotex® Antiskid M

### Anti-slip добавка за защитни подови системи

<b>Описание</b>	<b>Neotex® Antiskid M</b> е полиетиленова (HMPE) добавка с ултра високо молекулно тегло за подови системи. Проявява висока механична якост и добра химическа устойчивост. Добавянето ѝ създава антислип покритие.
<b>Приложение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Индустриални подове, складове, сервиси, паркинги</li><li>• Плувни басейни, фонтани, лодки</li><li>• Метални повърхности</li></ul>
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отлична устойчивост на вода, морска вода, основи, петролни производни, индустриална атмосфера и неблагоприятни метеорологични условия. Добра устойчивост на разтворители и разредени киселини</li><li>• Съвместимост с всички тънкослойни или дебелослойни покрития (на водна основа, на основа разтворител, без разтворители)</li></ul>
<b>Техически характеристики</b>	
<b>Външен вид</b>	Полупрозрачен - бял
<b>Разход</b>	1,5-2,5% теглово
<b>Индекс на топене (190°C/21.6kg, ASTM D1238)</b>	1.8 g/10min
<b>Плътност (ASTM D1505)</b>	0.948 g/cm <sup>3</sup>
<b>Съдържание на влага</b>	0.09%
<b>Размер (средно) (KS A ISO 13320-1)</b>	250-300µm
<b>Употреба</b>	В зависимост от определената система, първо нанесете грунд и първи слой от материала. <b>Neotex® Antiskid M</b> се добавя към течната смес на материала, преди нанасянето на крайния слой, в препоръчаното съотношение и след това се разбърква. След това нанесете материала нормално, съгласно инструкциите за употреба (с валик или четка и т.н.). <b>Neotex® Antiskid M</b> не се прилага чрез разпръскване(посипване).
<b>Опаковка</b>	1кг
<b>Мерки за безопасност</b>	Виж технически лист за безопасност.