

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neocryl Sport Flex

### Anti-slip акрилно покритие за спортни площадки

#### Приложение

Полимерен продукт подходящ за прилагане върху игрища от асфалт, цимент, бетон, (напр.: тенис кортове, игрища за баскетбол, волейбол, хандбал, училищни дворове и оградящите ги стени).

#### Предимства

- Висока износоустойчивост
- Много добра адхезия
- Защишава игрищата от износване и неблагоприятни климатични условия и така удължава техния експлоатационен срок.
- Дава цвят на основата и околната среда
- Икономично решение с висока покривност и лесно полагане
- Екологично чист продукт
- Повишена еластичност
- Отговаря на директива 2004/42/ЕС за контрол на съдържанието на ЛОС веществата в бои и лакове.

#### Технически характеристики

Плътност (EN ISO 2811.01)	1,24 кг/л
Пълно натоварване	След 5-6 дни при +25°C
Температура на нанасяне	> +8°C
Време за изсъхване(25°C)	1 час
Твърдост по Шор А (EN ISO 868:2003/ASTM 2240)	76
Разход	250-330гр/м <sup>2</sup> за 2 слоя (зависи от основата)
Макс. натоварване (ASTM D 412-06a)	24,05 ± 1,39N
Tensile Stress at Maximum Load (ASTM D 412-06a)	2,03 ± 0,09MPa
Tensile Strain at Maximum Load (ASTM D 412-06a)	416,62 ± 28,16%
Tensile Strain at Break (ASTM D 412-06a)	456,00 ± 30,90%
Модул на Юнг (ASTM D 412-06a)	12,00 ± 1,72MPa

## Neocryl Sport Flex

### Време за препокриване

Температура	Време
+12°C	8 часа
+25°C	4 часа

### Проходимост

Температура	Време
+12°C	8 часа
+25°C	4 часа

### Начин на полагане

*Подготовка на основата:* Повърхността се почиства от прах и мръсотия, измийте внимателно с водна струя и четка.

*Полагане:* След подготовка и изсъхване на основата, нанесете един слой от грунд **Revinox**® разреден с вода в съотношение 1:4. **Neocryl Sport Flex**® се разбърква добре и се нанася с четка, валик или безвъздушна машина. Разрежда се с вода 20-25% за първи слой и 10-15% за втори слой.

### Забележки

- **Neocryl Sport Flex**® не трябва да се полага при мокри основи и висока влажност
- Ниски температури и висока влажност удължават времето за изсъхване и препокриване.
- За създаване на Anti-slip покритие **Neocryl Sport Flex**® трябва да се смеси с кварцов пясък (10 -25% теглово)
- **Neocryl Sport Flex**® не е подходящ за игрища от полиуретан и с висока еластичност.

### Почистване

Използвайте вода, веднага след употреба.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neocryl Sport Flex

<b>Премахване на петна</b>	С вода, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени петна, използвайте механични средства или разтворител.
<b>Цвета</b>	Теракота, Зелен, Бял По заявка, за мин. количества.
<b>Опаковка</b>	4кг и 12кг в пластмасови баки
<b>Съхранение</b>	Продуктът е годен за употреба до 2 години, когато се съхранява в неговата оригинална опаковка, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина.
<b>Мерки за безопасност</b>	Да се съхранява на недостъпни за деца места. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси лекарска помощ, като покажете съдържащия контейнер.

