

## Neodur<sup>®</sup> Varnish W Mat

**Описание на продукта** Neodur<sup>®</sup> Varnish W Mat е двукомпонентен матово-прозрачен полиуретанов лак на база алифатни полиизоцианати, на водна основа.

**Употреба** Препоръчва се като защитен лак върху цветни декоративни циментови разтвори, каменни, дървени повърхности, циментови подове и мазилки. Безвреден за хората и околната среда, подходящ за места, където миризмите на разтворители са нежелателни.

**Свойства и предимства**

- Висока якост
- Силна адхезия
- Отлична твърдост
- Дълготрайна устойчивост срещу атмосферни влияния
- Устойчивост на абразия
- Много добра устойчивост на пожълтяване
- Висока UV устойчивост

### Технически характеристики

Разход	125гр/м <sup>2</sup> върху гладка основа
Температура при полагане	+12 °C до +35°C
Плътност	1,01 кг/л
Съотношение (А и В)	9А:1В
Пълно втвърдяване	7 дни при +25°C
Устойчивост на абразия	30 мг - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)
Адхезия (EN 13892-8)	≥2, 5 N/mm <sup>2</sup>
Устойчивост на температури	-30°C до +80°C                      40 μm (на един слой)
Дебелина на сух филм	

### Инструкции за полагане

Повърхността трябва да бъде чиста и абсолютно суха, без прах, мръсотия, мазни и нефтени субстанции. Преди нанасяне, разбъркайте както компонент А, така и компонент В, в продължение на 3 минути и нанесете с четка или валик 5 минути след смесването. Разрежете до 15 - 20% с вода. Когато се нанася като защитен лак върху декоративна циментова замазка, повърхността трябва да се грундира с хибридният грунд Neodur<sup>®</sup> Varnish PR, мин. 4 часа преди полагане.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur<sup>®</sup> Varnish W Mat

### Време за работа

Температура	Време
+12°C	1,5 часа
+25°C	1 час

### Време за препокриване

Температура	Време
+12°C	28 часа
+25°C	24 часа

### Проходимост

Температура	Време
+12°C	28 часа
+25°C	24 часа

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur<sup>®</sup> Varnish W Mat

### Забележки

- Продуктът не трябва да се използва при влажни условия и когато се очаква влажните условия да преобладават и по време на периода на втвърдяване на боята. Продуктът не трябва да се прилага при атмосферни температури <12°C, при относителна влажност на основата >4% и относителна атмосферна влажност >65%. Повърхността трябва да бъде защитена от покачваща се влага.
- Изчакайте поне 4 седмици между леене на нови бетонни конструкции и полагане на продукта.

### Почистване на инструменти

Използвайте вода веднага след използване.

### Почистване на петна

Използвайте вода, докато петното не е изсъхнало, в противен случай почистете механично.

### Опаковка

Сет 1кг, 3кг

### Съхранение

**Neodur<sup>®</sup> Varnish W Mat** компонент А: най-малко 2 години, ако се съхранява в оригинална опаковка, защитена от замръзване, влажност и пряка слънчева светлина.

**Neodur<sup>®</sup> Varnish W Mat** компонент В: 6 месеца в неотворен, оригинален контейнер.