

## Neorox<sup>®</sup> Primer WS

### Двукomпонентен епоксиден грунд без разтворители за влажни повърхности

#### Области на приложение

Подове на фабрики, лаборатории, резервоари, складове, супермаркети, паркинги, гаражи, кланици, стълбища, болници, училища и др., където бетонът е влажен и водата се събира в порите, осигурявайки достатъчно свързване към повърхността. Подходящ и за стабилизиране на стари повърхности на циментова основа.

#### Предимства

- Двукomпонентен епоксиден грунд без разтворители с много силна адхезия върху основи на циментова основа.
- Предлага добра устойчивост на алкали.
- Подходящ за вътрешна употреба (без мирис).
- Може да се нанася върху влажна пореста повърхност.
- Може да се използва за прозрачна запечатка.
- Връзка между стар и нов бетон.

#### Технически характеристики

Смесване (тегलो)	6.25A : 3.75B
Външен вид	Гланц, кехлибарено прозрачен
Плътност (EN ISO 2811.01)	Компонент А: 1,14gr/cm <sup>3</sup> Компонент В: 1,01gr/cm <sup>3</sup>
Разход	200-300гр/м <sup>2</sup> , на слой (зависи от основата)
Температура при полагане	>+5°C
Относителна влажност	<100%
Време за съхнене (25°C)	12 часа
Време за прекриване (25°C)	След 24 часа
Отворено време (25°C)	20 минути
Проходимост (25°C)	24 часа
Пълно втвърдяване	~7 дни
Якост на адхезия (EN 13892-8)	≥3,0N/mm <sup>2</sup>

#### Начин на полагане

*Подготовка на основата:* повърхността трябва да бъде чиста от прах, замърсявания, мазни и маслени субстанции. Следователно, трябва да се изчетка много добре или да се обработи с пясъкоструйка и след това да се почисти с прахосмукачка

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neopox<sup>®</sup> Primer WS

*Полагане:* **Neopox<sup>®</sup> Primer WS** се полага в един слой с маламашка, четка или валяк. Преди грундиране трябва да се смесят компоненти А и В и да се разбъркат старателно с миксер на ниска скорост (2-3 минути).

### Забележки

- Ниските температури и високата влажност по време на нанасяне удължават времето за изсъхване и обратно.
- Оставете поне 2 седмици да минат между леенето на нови бетонни конструкции и боядисването им с продукта.

### Почистване на инструменти

Използвайте **Neotex<sup>®</sup> 1021** веднага след употреба.

### Почистване на петна

Използвайте разтворител **Neotex<sup>®</sup> 1021**, когато петното е все още свежо и влажно. При втвърдени петна използвайте механични средства.

### Опаковка

Сет 1кг и 10кг (компонент А и В)

### Съхранение

Поне 3 години (+5°C до +45°C) в запечатана опаковка.