



DEWAX MULTILAN ТЕЧЕН ГРАНИТ

Еднокомпонентна боя-мазилка, готова за нанасяне.

ОПИСАНИЕ

Екологична акрилна боя, произведена на базата на съставки от последно поколение. Специално подобранияте съставки правят покритието **MULTILAN ТЕЧЕН ГРАНИТ** с повишена устойчивост на абразия. Боята не съдържа разтворители, които могат да повлияят неблагоприятно на хората и околната среда. Боядисаните повърхности се характеризират с перфектна имитация на гранит, която е приятна за окото, а увеличеното покритие влияе върху икономическата употреба на боята.

DEWAX MULTILAN ТЕЧЕН ГРАНИТ е предназначен за:

Декоративно боядисване на стени и тавани. Оптически прикрива несъвършенствата на субстрата и осигурява правилната микровентилация на повърхността, например при кухни и бани. Основното приложение е вътрешна декорация на стени и тавани. Може да се използва и на открито за декорация на стълби, фасади, первази, дърво, керамика, пластмаси и т.н.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- перфектна имитация на гранит
- визуално маскира несъвършенствата на основата
- дава възможност за правилна микровентилация на повърхността
- лесно и бързо нанасяне с HVLP спрей пистолет
- максимално елиминира появата на ивици по време на нанасяне
- предотвратява привличането на прах
- изключително ефективна покривност



НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Полагане - еднослойно

Време за изсъхване(при стайна температура) - 4 часа


Метод на полагане - HVLP спрей пистолет с дюза мин. 2,5 mm

Отстранете остатъците от боя или лепило. Основата трябва да е без петна и ефлоресценции от биологичен и химичен произход (в случай на такива петна трябва да се използват специални материали, предназначени за елиминирането им). Повърхността за боядисване трябва да бъде чиста, суха, без прах и пукнатини. За пресните мазилки и субстрати с висока абсорбция на вода (гипс, гипскартон - без да са били боядисвани), е най-добре да се използва грунд с кварцов пясък. Повърхностите боядисани с емулсионни бои се обезмасляват. Свежите мазилки трябва да бъдат боядисани 3-4 седмици след нанасянето им. Боядисвайте с пистолет HVLP (дюза поне 2,5 mm). Нанесете равномерно, перпендикулярно на повърхността за боядисване. Работите по боядисване трябва да се извършват при температура на околната среда и основата от + 5 ° до + 30 ° C. След като завършите боядисването, измийте пистолета с вода.

Разходна норма (според основата) - от 4m² до 16m² с 1L

ОПАКОВКА

1л



СВЕТЪЛ ГРАНИТ 002



ТЪМЕН ГРАНИТ 001



СВЕТЪЛ ПЯСЪК 004



ТЪМЕН ПЯСЪК 005



СВЕТЪЛ КЛИНКЕР 007



ТЪМЕН КЛИНКЕР 006



ШОКОЛАД 003