

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ISOFLEX SOFT

Продукт:	Isoflex Soft
Доставчик:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.
Размер, опаковка	1,5m*50m-75m ² /руло
Приложение:	Паронепроницаем подложен слой за модулни покривни покрития. Използва се за допълнителен защитен слой срещу влага (проникване на вода, навят сняг) и вятър в проветрени наклонени покривни конструкции. Необходимо е осигуряване на достатъчна вентилационна междина между подложния слой и термоизолацията! Продуктът трябва да се полага успоредно на стрехите с минимум 15 cm припокриване. Подложният слой се закрепва по дължина на покривните ребра с рейки (минимум 50/50mm). Тези рейки повдигат рейките на керемидите над подложния слой и улесняват оттичането към стрехите.
Материал:	Полиетиленова тъкан със специално водоотблъскващо и непромокаемо покритие от двете страна.



Характеристики	Стандарти за съответствие	Технически данни
Дължина	EN 1848 - 2	50m (-)0%
Ширина	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Отклонение от правата линия	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Тегло на единица площ	EN 1849 - 2	100g/m ² (-15g; +10g)
Реакция на огън	EN 13501-1	F
Устойчивост на водно проникване	EN 1928	W1
Устойчивост на проникване на водни пари (Sd)	EN 1931	20m
Якост на опън (MD/XD)	EN 12311-1	400N/5cm (±10%) / 370N/5cm (±10%)
Промяна на якостта на опън (MD/XD) след изкуствено състаряване	EN 12311-1	45% / 45%
Коефициент на удължаване след прилагане на максимална сила на опън (MD/XD)	EN 12311-1	15% / 15%
Промяна на коефициента на удължаване (MD/XD) след изкуствено състаряване	EN 12311-1	30% / 30%
Устойчивост на скъсване (MD/XD)	EN 12310-1	110N (±30%) / 100N (±30%)
Запазване на гъвкавостта при ниски температури	EN 1109	(-)10°C
Термоустойчивост		(+)70°C
Устойчивост на ултра-виолетово лъчение		макс. 1 месец

Условия за съхранение и работа:

При сухи условия, с осигурена защита срещу атмосферни влияния, особено директно излагане на слънчеви лъчи и други източници на топлина, както и срещу влага и дъжд.

Гаранция:

В съответствие с действащото законодателство и условията на дистрибутора: Спазването на правилата за полагане на продукта и представянето на фактура са предпоставка за подаване на бъдещи гаранционни искове. Монтираният подложен слой не трябва да бъде оставен непокрит за по-дълго време от абсолютно необходимото за завършване на покривното покритие, препоръчва се полагането на допълнителна хидроизолация (напр. полиетиленово фолио) за гарантиране на защитата на вътрешните пространства срещу проникване на влага. Masterplast Kft. няма да носи отговорност за повреди и последващи щети, резултат от проникване на вода през подложния слой по време на периода на строителство. Всички повредени зони трябва да бъдат ремонтирани или подменени преди завършването.

Стандарти, спецификации

EN 13859-1, Указания за планиране и полагане на подложните слоеве (ÉMSZ 2006), Указания за планиране и монтаж (Masterplast Group Zrt.)

Здраве и безопасност

Не се изисква поставяне на етикети в съответствие със съответната разпоредба (ЕС) No. 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета (REACH).

Техническата спецификация отговаря на настоящото ниво на познания, опит и обща информация по въпроса, но може да бъде променена при появата на нови знания и/или опит. Тя не представлява правно обвързана гаранция. Продуктът притежава дадените технически характеристики. Тъй като не могат да бъдат предвидени всички варианти на крайна употреба на продукта, проектантът/крайният потребител носят отговорността дали този продукт е подходящ за конкретни цели и конструкции.

Тази техническа спецификация важи за продукти, продавани от Masterplast Ltd. от 01 януари 2010 г. и е валидна до отменянето или промяната ѝ. Тъй като тази техническа спецификация подлежи на промяна, проектантът/крайният потребител носят отговорност да се уверят, че притежават последната версия на техническата характеристика (*вижте датата на издаване). Най-новата версия на тази декларация може да се намери и на: masterplastgroup.com.

*Издадена на: 2010. 01. 01.