

Очакван експлоатационен живот на течни хидроизолационни мембрани NEOTEX

ПРОДУКТ	НАНАСЯНЕ	РАЗХОД (кг/м ²)	МИНИМАЛНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ (години)
Neorooft[®]	2 слоя	0,7	10
	3 слоя	1,1	12
	3 слоя с Neotextile	1,5-1,7	15
	4 слоя с Neotextile	1,8-2	17
Neoprooft[®] PU W	2 слоя	1,2	11
	3 слоя	1,8	13
	3 слоя с Neotextile	2,5-2,7	20
	4 слоя с Neotextile	3-3,2	22
Silatext[®] Super	2 слоя	1	7
	3 слоя	1,5	8
	3 слоя с Neotextile	2-2,2	10
	4 слоя с Neotextile	2,5-2,7	12

* Данните в таблиците се отнасят за бетонна повърхност и зависят от качеството на основата, от трафика на покрива, от наклоните, от количеството застояла вода, от температурните амплитуди, от мястото на приложение, и т.н.