

ASFIX

Еластомерен битумен мастик за горещо приложение

Описание и област на приложение:

ASFIX е серия от еластомерни битумни мастици за горещо полагане за попълване на фуги и пукнатини по пътищата.

Двете страни на ASFIX са покрити с терморазтопяем филм.



Област на приложение:

| | |
|-----------------|---|
| ASFIX 320 | Попълване на пукнатини, уплътняване на фуги в битумни повърхности. Полага се без грунд. |
| ASFIX Universal | уплътняване на фуги между настилки. Полага се без грунд (Siplast primer). |

ASFIX 320 и ASFIX Universal отговаря на изискванията на EN 14188-1(Тип N2).

Характеристики:

| | Норма | Ед. мярка | ASFIX 320 | ASFIX Universal |
|--|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Плътност при 25°C | EN 13880-1 | g/cm ³ | 1,147 | 1.08 |
| Точка на омекване топче и пръстен | EN 1427 | °C | 107 | 93 |
| Конусна пенетрация при 25°C | EN 13880-2 | 1/10mm | 46 | 44 |
| Пенетрация и възвръщаемост(гъвкавост) при 25°C | EN 13880-3 | % | 83 | 86 |
| Топлинна стабилност(при 70°C 168 часа) | EN 13880-4 | | | |
| Възвръщаемост | | % | 85 | 85 |
| Конусна пенетрация | | 1/10mm | 40 | 40 |
| Устойчивост на протичане | EN 13880-5 | Mm | 0 | 0 |

Опаковка:

ASFIX 320 и ASFIX Universal се доставят под формата на непрекъсната лента с дебелина 6мм и ширина 1м.

- 500 кг, опаковани в дървени касети
- 200 кг, на палети в картонени кутии
- 25 кг на рула

ASFIX 320 и ASFIX Universal трябва да се съхраняват на сухо и хладно място.

Приложение:

Преди полагане основата трябва да е суха и чиста. ASFIX се загрява и смесва в специални бойлери в продължение на 30мин. До температура 170-180⁰С(не се препоръчва мастикът да стои при тази температура по-дълго от 1 час).

Веднага след нанасянето ASFIX се покрива с камъчета(BB16), за да се избегне залепването му по гумите на автомобилите.