

Neorox® Special Primer 1225

Антикорозионен епоксиден грунд

Приложение

Neorox® Special Primer 1225 е подходящ за метални повърхности, които са подложени на значителни механични натоварвания или метални основи, които периодично или постоянно са в контакт с вода или морска вода, разредени киселини и техните изпарения. Продуктът може да се нанася върху метални конструкции, резервоари, тръбопроводи, огради и др.

Предимства

- Предлага отлична антикорозионна защита
- Устойчивост на вода и морска вода, алкали и разредени киселини
- Износоустойчивост и устойчивост срещу неблагоприятни атмосферни условия, промишлена атмосфера и петролни производни.
- Много силна адхезия към метал

Технически характеристики

Плътност	Компонент А: 1,25gr/cm ³ Компонент В: 0,90gr/cm ³
Смесване (теглово)	80А:20В
Разход	140-170gr/m ² на слой
Време за изсъхване (+25°C)	2-3 ч.
Време за полагане (+25°C)	1 ч.
Препокриване (+25°C)	12-24 ч.
Температура при полагане	от +12°C до +35°C
Сухо вещество %	63%

Начин на полагане

Подготовка на основата: Повърхността на метала трябва да бъде чиста, суха и да не съдържа прах, масло, мазнини и други остатъци. Премахнете ръждата чрез пясъкоструене или с телена четка.

Полагане: Разбъркайте двата компонента внимателно и разреждете 8-10% с разтворител **Neotex® 1021**. Нанесете един слой с четка, валяк или пистолет. Използвайте същото разреждане, ако полагате втори слой. След изсъхване, може да се препокрива с епоксидно покритие (**Neorox® Special**).

Забележки

- Не използвайте продукта при влажни условия или ако се очакват валежи по време на периода на втвърдяване на продукта.
- Повърхности, които вече са грундирани или боядисани с епоксидни покрития, трябва да се изслайфат леко преди

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neopox[®] Special Primer 1225

да се покрият с **Neopox[®] Special Primer 1225**, за да се осигури добра адхезия на новия слой.

Препокриването на прясно боядисана повърхност трябва да се извърши в рамките на 7 дни, в противен случай се препоръчва леко да се изслайфа прясно нанесения слой, за да се избегнат възможни проблеми с адхезията.

Цвят

Теракота

Опаковка

Комплекти от 1кг и 5кг (компоненти А & В).

Почистване на инструментиИзползвайте разтворител **Neotex[®] 1021** веднага след работа.**Почистване на петна**С **Neotex[®] 1021**, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени петна, използвайте механични средства.**Съхранение**

2 години в неотворена опаковка, защитена от мраз и слънце.