

Neodur[®] Varnish PR

Хибриден грунд, подходящ за декоративни циментови замазки и циментови подове

Приложение	Neodur [®] Varnish PR - грунд е подходящ за запечатване на порести повърхности и бетонови подове, за да се предотврати образуването на прах. Идеален е за циментови повърхности, като например декоративни циментови замазки, които трябва да бъдат покрити с полиуретанови лакове Neodur [®] Varnish, Neodur [®] Varnish Mat и Neodur [®] Varnish W.
-------------------	---

Предимства	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Много добра механична и химическа устойчивост <input type="checkbox"/> Високо устойчив на UV лъчение, не пожълтява <input type="checkbox"/> Като грунд преди прилагането на лакове като Neodur[®] Varnish, предпазва от абсорбция на вода, повишава механичната якост и поддържа естествения вид на повърхността
-------------------	--

Технически характеристики

Външен вид	Прозрачен
Плътност	1,02 kg/l
Разходна норма	100-120gr/m ² , за един слой (в зависимост от абсорбционната способност на основата)
Време за съхнене	3 часа (+25 ⁰ C)
Време за следващ слой с лак на водна основа	4 часа (+25 ⁰ C)
Време за следващ слой с лак на базата на разтворител	24-36 часа (+25 ⁰ C), зависи от влажността на въздуха
Температура за нанасяне	> +10 ⁰ C
Адхзия	≥ 2 N/mm ²

Инструкции за нанасяне	<p><i>Подготовка на повърхността:</i></p> <p>Бетонови подове: повърхността трябва да бъде и чиста от прах, замърсявания, мазни и маслени субстанции. Следователно, трябва да се изчетка много добре или да се обработи с пясъкоструйка и след това да се почисти с прахосмукачка.</p> <p>Декоративни циментови замазки: съдържанието на влага на повърхността трябва да бъде <4%, (необходими са поне 7 дни, между направата на нова декоративна циментова замазка и прилагането на грунда).</p> <p>Приложение: Neodur[®] Varnish PR (разреден 15-20% с вода) се прилага в един или два слоя с четка или валик в зависимост от субстрата и абсорбционната му способност.</p>
-------------------------------	---





Специални препоръки

- Ниските температури и висока влажност на въздуха по време на прилагане удължава изсъхването и т.н.
- не трябва да се прилага за повърхности, които са били предварително боядисвани с материали на основата на силикон или восък

Опаковки

3kg

Почистване на инструментите

С вода веднага след използване

Почистване на петна

С вода, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени петна използвайте механични средства.
