

ATHENS: V. Moira str., P.O. Box 2315, GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece, Tel.: +30 210 5557579, Fax: +30 210 5558482

THESSALONIKI: Ionias Str., GR 57009 Kalochori, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 2310 467275, Fax: +30 2310 463442

Neotextile®

Нетъкана полиестерна армировка, специално проектирана за хидроизолационни системи

Приложение

- Подходяща за армиране на хидроизолации: **Neorooft®**, **Silatex® Super**, **Neoproof® PU W**, **Revinex® Roof**, **Neoproof® PU W-40**
- Силно се препоръчва за обработка на пукнатини и неравности.
- Съвместима с всякакви строителни повърхности, включително метални, за фиксиране.

Предимства

- Полага се лесно
- Не се къса
- Не изисква голяма консумация за импрегниране
- Повишава издръжливостта и ефективността на хидроизолационните системи

Технически характеристики

Разход на армираните покрития:
1, 5 kg/m²

Свойства	Тест Метод	Стойност
Тегло	EN ISO 9864	50gr/m ²
Дебелина	EN ISO 9863/1	0,45mm
Якост на опън	EN ISO 10319	1,0 KN/m
Удължение (макс.)	EN ISO 10319	≥ 50%
Устойчивост на статично пробиване CBR	EN ISO 12236	150 N
Тест с изпускане на конус	EN ISO 13433	>50

ATHENS: V. Moira str., P.O. Box 2315, GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece, Tel.: +30 210 5557579, Fax: +30 210 5558482

THESSALONIKI: Ionias Str., GR 57009 Kalochori, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 2310 467275, Fax: +30 2310 463442

Neotextile[®]

Инструкции за полагане

Веднага след нанасяне на първия слой от покритието (препоръчително е използването на грунд за подобряване на адхезията) поставете **Neotextile[®]**. Необходими са поне още два слоя за пълното покритие на продукта.

Съхранение

Безсрочно

Опаковка

Ролка 300 x 1,08 m

Ролка 100 x 1,08 m

Ролка 50 x 1,08 m

Лента 10m x 9 cm

Лента 10mx18 cm

